

## ① 8 mm Planibel Clearvision Afhærdet

## Datasimulering af glassets ydelse

## ☀ Lysegenskaber - EN 410

Lystransmittans : $\tau_v$ [%]	91
Ekstern lysrefleksion : $\rho_v$ [%]	8
Lysrefleksion indad : $\rho_{vi}$ [%]	8
Farvefortolkningsindeks : $R_a$ [%]	100

## 🔥 Energiegenskaber - EN 410

Total solar energy transmittance : $g$ [%]	90
Ekstern energirefleksion : $\rho_e$ [%]	8
Intern energirefleksion : $\rho_{ei}$ [%]	8
Direkte energitransmittans : $\tau_e$ [%]	90
Samlet energiabsorbering : $a_e$ [%]	2
Skyggelægningskoefficient : $SC$	1.03
UV-transmission : $\tau_{UV}$ [%]	81
Selektivitet	1.01

## 🌱 MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

Cradle to Gate – Globalt opvarmningspotentiale: Modul A1-A3 : [kg CO <sub>2</sub> eq. /m <sup>2</sup> ] <sup>1</sup>	20.53
---	-------

## 🔥 Termiske egenskaber - EN 673

Termisk transmittans (vertikalt) : U value [W/ (m <sup>2</sup> .K)]	5.6
--	-----

## 🔊 Akustiske egenskaber

Direkte luftbåren Lydreduktion - EN 12758 : $R_w$ (C;Ctr) [dB] <sup>2</sup>	32 (-1;-2)
--	------------

## 🛡 Sikkerhedsegenskaber

Brandmodstand EN 13501-2	NPD
Reaktion på brand - EN 13501-1	A1
Modstand mod skud - EN 1063	NPD
Modstand mod indbrud - EN 356	NPD
Pendultest (personsikkerhed) - EN 12600	NPD
Modstand mod eksplosion - EN 13541	NPD

## 📏 Tykkelse og vægt

Nominal tykkelse : [mm]	8.0
Vægt : [kg/m <sup>2</sup> ]	20

1. Denne værdi repræsenterer et selvdeklareret skøn over det globale opvarmningspotentiale (GWP), der er forbundet med produktionen af det konfigurerede glasprodukt. Denne værdi dækker hele produktionsfasen, men ingen andre stadier af produktets livscyklus er inkluderet i denne værdi. De data, der bruges til at estimere miljøpåvirkningen, er repræsentative for al AGC Glass Europes produktion i Europa. AGC Glass Europe har fulgt modelleringsprincipperne i den europæiske standard EN 15804+A2, selvom der ikke er foretaget nogen tredjepartsverifikation.

2. De lydreducerende indekser svarer til glaserings med størrelser på 1.230 mm gange 1.480 mm i henhold til EN ISO 10140-3 og er testet i et laboratorium. Ydelsen på stedet kan variere ud fra de effektive glaseringsstørrelsesforhold, det understøttende system, installationen, miljøet, støjkilder osv. Nøjagtigheden i de givne indekser er +/- 1 dB.



Glass Configurator  
Calculation software verified by INISMa  
EN 410 and EN 673  
Report n° 2018B COU 35741



Flere AGC-produkter er nu tilgængelige i en version med lavt kulstofindhold i glas. Low-Carbon Glass-versionen påvirker ikke egenskaberne for ovennævnte glaskonfiguration. Du kan få flere oplysninger om AGC Low-Carbon Glass-sortimentet på vores YourGlass-side.

AGC Glass Configurator er et simuleringsværktøj, der giver en ydelsesanalyse med det begrænsede formål at hjælpe brugeren med at evaluere ydelsen af glaskonfigurationen, der er identificeret i denne rapport. Den anslåede ydelse er kun gældende for glasprodukter, der er fremstillet eller forarbejdet af AGC. Værktøjet erstatter ikke en officielt ydelseserklæring og kan derfor indeholde visse varianter, skønt AGC gør sig umage for at verificere pålideligheden af simuleringsværktøjet. Brugeren påtager sig alle risici i forhold til de resultater, værktøjet tilvejebringer og er alene ansvarlig for valg af passende glaskonfiguration for brugerens applikation.

Dette dokument er udelukkende til oplysningsformål og det antyder ikke på nogen måde accept af nogen ordrer foretaget af AGC-gruppen. Vi henviser til de specifikke brugerbetingsbetingelser for anvendte beregningsstandarder, INISMa-testrapportnummeret og værdiernes nøjagtighed.

AGC makes no express or implied warranty of any kind with respect to the Glass Configurator. There are no warranties of merchantability, non-infringement or fitness for any particular purpose and no warranty shall be implied by operation of law or otherwise. In no event shall AGC be liable for direct, indirect, consequential or incidental damages of any kind relating to or resulting from the use of the Glass Configurator.